



500/1000ml 2K Klarlack Glanz (Isocyanate frei) (Gloss)

Beschreibung

2k Glanz Klarlack, die über die meisten entsprechend vorbereitet Lak angewendet werden kann. Glänzende Oberflächen müssen Leicht geschliffen werden, mit P1200 vor der Anwendung.

Einfache Anwendung und bietet alle Eigenschaften, die normalerweise mit Standard 2K Klarlacke verbunden sind, vermeiden die besonderen Gesundheitsrisiken, die mit der Verwendung von Isocyanat-Härter verbunden.

Mit einer Spritzpistole (500ml oder 1000ml Mengen)

Mischen Sie die Lack mit der Activator alle zusammen 1:1

Topfzeit 8 Stunden.

Air cap: 1.4-1.7 mm

Luftdruck: 60-65psi (4-4.5 bar)

Trocknungszeit

(Lufttrocknung bei 20 ° C)

Anzahl der Schichten: 2 - 3

Lassen Sie 5-10 Minuten zwischen den Schichten.

Trocken: 8 Stunden.

Völlig trocken: 7 Tage

Bitte beachten Sie: Schwer Anwendung von Klarlack und tiefe Temperaturen können die Trocknung langsam Mechanismus. Dies kann dazu führen Wasser spotting. Sollte dies der Fall, kann es in der Regel poliert werden. Wenn viele Schichten Klarlack aufgetragen worden sind, halten Lackierung aus dem Regen über 7 Tage wie Trocknung kann länger dauern.