



Plastisch Grundierung (Plastic Primer)

Beschreibung

Ein 1K Plastisch Grundierung/ Primer, der speziell für die Haftung auf verschiedenen Materialien entwickelt wurde, darunter AAS, PC/PET, PETP, PP-E, PP+E/P, PP/EPDM und TSOP.

Er trocknet schnell und ist gebrauchsfertig, und kein Verdünnen erforderlich ist.

Anwendung

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen trocken, mit Schleifpapier der Güteklasse P240–P400 vorbereitet und mit einem Panel-Wipe gründlich entfettet sein, um alle Verunreinigungen zu entfernen.

Luftdüse: 1,0–1,2 mm. Luftdruck: 2,0 bar oder 30 psi.
1–2 dünne Schichten.

Trocknungszeiten

Ablüftzeit: 5 Minuten zwischen den Schichten.

Überlackierbar nach 15 Minuten bei 20 °C. Nicht länger als 1 Stunde vor dem Überlackieren warten, da der Kunststoffprimer sonst erneut angeschliffen werden muss.