



Grundierung nackten Oberfläche (Self Etch Primer)

Beschreibung

2K Korrosionsschutz-Haftgrundierung. Hervorragende Haftung auf Metall und Fiberglas. Sehr hoher Korrosionsschutz. Schnelltrocknend.

Anwendung

Sicherstellen, dass die Oberflächen trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen sind.

Anwendung mit Spritzpistole

Mischverhältnis: Grundierung 1:1 Aktivator

Luftkappe: Konventionelle Pistole 1,4–1,6 mm

Luftdruck: 40–45 psi

Topfzeit: 120 Minuten bei 20 °C

Anzahl der Schichten: 2–3

Trocknungszeiten

Lufttrocknung bei 20 °C:

Stichtrocken: 15 Min.

5–10 Minuten zwischen den Schichten warten.

Durchtrocknung: 60 Min.

Leicht mit 800er Schleifpapier glätten