



## **2K Laque Brillante – sans Isocyanate** **(“Isocyanate Free Lacquer”)**

### **Description**

Lacque de haute qualité qui peut être appliqué sur la plupart des peintures convenablement préparés. Toutes les surfaces brillantes doivent être légèrement poncées avec P1200 avant l'application. Facile d'application.

Offrant des propriétés tout bon tour normalement associée à la norme 2K laques, en évitant les risques de santé particuliers liés à l'utilisation de durcisseurs isocyanate.

### **L'utilisation avec un pistolet de peinture**

Mélanger la laque avec de l'activateur 1:1  
Pot-life 8 heures.

Chapeau d'air: 1.4-1.7 mm  
Pression atmosphérique: 60- 65 psi (4-4.5 bar)

### **Temps de séchage**

(séchage à l'air à 20 ° C)

Nombre de couches: 2 - 3

Laisser 5-10 minutes entre les couches.

Séchage: 90 Mins

Temps minimum de séchage total est de 7 jours.

**S'il vous plaît noter: l'application forte et les températures basses peuvent ralentir le mécanisme de séchage. Cela peut conduire à des "taches d'eau". Si cela se passe, il peut généralement être poli. S'il vous plaît assurer peinture est maintenu hors de la pluie pendant 7 jours si nombreuses couches ont été appliquées, parce que le séchage mai prendre plus longtempsto.**