



**Motorbike
Paint**
LTD

Peinture 1K "COB" **(Peintures de finition et sous-couches)**

Description

Peinture solvantée aux teintes métallisées, nacrées et unies. Application facile, excellente opacité. Elle doit être recouverte avec la laque. En cas d'utilisation en sous-couche, la peinture de finition doit être appliquée avant de la laque final.

Sauf demande contraire, votre peinture aura été diluée au 2/1.

Application

Viscosité de pulvérisation à 20 °C : 35-38 mm DIN 4 ; CYCLE HS : 20-22 po
DIN4

Bouche d'air : 1,2-1,5 mm

Pression d'air : 45-50 psi

Nombre de couches : 2 ou 3

Épaisseur du film : 20-25 μ

Temps de séchage

Séchage à l'air libre à 20 °C

Pulvériser deux couches fines, puis une dernière couche croisée, en espaçant les couches de 10 minutes. Ne pas appliquer de couche épaisse. Laisser sécher 20 minutes dans un environnement propre avant d'appliquer la laque ou l'étape suivante, si nécessaire.

REMARQUE:

La peinture ne doit pas être exposée à des conditions climatiques particulièrement difficiles les premiers jours suivant la mise en peinture. Tant que la peinture n'a pas complètement durci, il convient d'éviter les fortes condensations d'humidité, comme la rosée et le gel, ainsi que le contact avec des agents agressifs comme le smog, les produits de nettoyage et le sel de voirie. Comme pour toutes les peintures, il est conseillé de porter un masque respiratoire approprié et de prévoir une ventilation suffisante.